




TOPOX MUR CB

Aislamiento térmico por el exterior de la fachada (ETICS)

Puentes térmicos



Características técnicas:

Propiedad	Valor	Unidad	Norma
Resistencia a la compresión mínima (10% deformación)	250	KPa	EN 826
Densidad nominal	30 (+/-15%)	kg/m ³	EN 1602
Conductividad térmica a 10°C	0,034	W/m·K	EN 12667 EN 12939
Absorción de agua	≤0,7	% volumen	EN 12087
Reacción al fuego	E	Euroclase	EN 13501-1
Temperatura límite de aplicación	-50/+75	°C	
Coefficiente térmico de expansión lineal	0,07	mm/m·K	
Capilaridad	0		
Dimensiones		mm	EN 823
Espesor	30,40, 50 y 60		
Largoxancho	1250x600	mm	EN 822
Acabado de la superficie	sin piel		
Escuadra	5	mm/m	EN 824
Tolerancia de espesor	+2/-2 (< 50 mm) +3/-2 (≥ 50 mm)	mm	EN 823
Tolerancia de ancho	+/- 8	mm	EN 822
Tolerancia de largo	+/- 10	mm	EN 822
Acabado lateral	 canto recto		

Julio 2011